



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «12» 02 20 19 г.

№ 2635/2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4983/19 от 07.02.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»  
Адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3

Организация-изготовитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»  
Адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3

Наименование продукции: Цилиндры минераловатные т.м. «ИГНИС» тип ИГНИС Pipe и с покрытием неармированной фольгой тип ИГНИС Pipe Alu.

Код ТН ВЭД: 6806100008

Область применения: для изоляции трубопроводов внутренних теплосетей, газопроводов, технологических трубопроводов разных отраслей промышленности (в т.ч. пищевой); трубопроводов строительных комплексов, систем отопления, канализации, водоснабжения предприятий ЖКХ.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,  
ТУ 23.99.19-001-94508064-2018

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.99.19-001-94508064-2018

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-120-19 от 04 февраля 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

| №  | Определяемые показатели                                                                                                              | Единица измерения | значение и допуск показателя-«не более» | НД на метод испытания                 | № пробы | Результаты испытаний |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                    | 3                 | 4                                       | 5                                     | 6       | 7                    |
| 1  | Формальдегид                                                                                                                         | мг/м <sup>3</sup> | 0,02                                    | МР № 29<br>ФЦ/829                     | 120СХТ  | < 0,01<br>< 0,01     |
| 2  | Ацетальдегид                                                                                                                         | мг/м <sup>3</sup> | 0,01                                    | РД 52.04.186-89                       | 120СХТ  | < 0,01<br>< 0,01     |
| 3  | Этиленгликоль                                                                                                                        | мг/м <sup>3</sup> | 0,3                                     | МР 01.022-07                          | 120СХТ  | < 0,001<br>< 0,001   |
| 4  | Бутилацетат                                                                                                                          | мг/м <sup>3</sup> | 0,1                                     | МР 01.022-07                          | 120СХТ  | < 0,03<br>< 0,03     |
| 5  | Спирт изопропиловый                                                                                                                  | мг/м <sup>3</sup> | 0,2                                     | МР 01.022-07                          | 120СХТ  | < 0,01<br>< 0,01     |
| 6  | Спирт метиловый                                                                                                                      | мг/м <sup>3</sup> | 0,5                                     | МР 01.022-07                          | 120СХТ  | < 0,05<br>< 0,05     |
| 7  | Аммиак                                                                                                                               | мг/м <sup>3</sup> | 0,04                                    | МВИ № 1-101 от<br>25.02.99            | 120СХТ  | <0,01<br><0,01       |
| 8  | Фенол                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | 0,003                                   | МУК 4.1.617-96                        | 120СХТ  | <0,003<br><0,003     |
| 9  | Стирол                                                                                                                               | мг/м <sup>3</sup> | 0,002                                   | МУК 4.1.3107-14                       | 120СХТ  | < 0,001<br>< 0,001   |
| 10 | Акрилонитрил                                                                                                                         | мг/м <sup>3</sup> | 0,10                                    | ГОСТ ИСО<br>16017-1-2007              | 120СХТ  | < 0,001<br>< 0,001   |
| 11 | Ксилол                                                                                                                               | мг/м <sup>3</sup> | 0,10                                    | МР 01.023-07                          | 120СХТ  | <0,01<br><0,01       |
| 12 | Толуол                                                                                                                               | мг/м <sup>3</sup> | 0,30                                    | МУК 4.1.598-96                        | 120СХТ  | <0,001<br><0,001     |
| 13 | Винилацетат                                                                                                                          | мг/м <sup>3</sup> | 0,15                                    | ГОСТ 22648-77                         | 120СХТ  | < 0,047<br>< 0,047   |
| 14 | Водород цианистый                                                                                                                    | мг/м <sup>3</sup> | 0,01                                    | МР 01.022-07                          | 120СХТ  | < 0,001<br>< 0,001   |
| 15 | Дибутилфталат                                                                                                                        | мг/м <sup>3</sup> | 0,10                                    | МР № 29<br>ФЦ/829                     | 120СХТ  | < 0,01<br>< 0,01     |
| 16 | Запах                                                                                                                                | балл              | 2                                       | МУ 2.1.2.1829-04                      | 120СХТ  | 1<br>1               |
| 17 | Эффективная удельная активность (А <sub>эфф</sub> ) природных радионуклидов ( <sup>226</sup> Ra, <sup>232</sup> Th, <sup>40</sup> K) | бк/кг             | 370                                     | МВИ №40090.3Н700,<br>МВИ №40090.4Г006 | 120СХТ  | 209±82               |

По результатам проведенных испытаний продукции: Цилиндры минераловатные т.м. «ИГНИС» тип ИГНИС Pipe и с покрытием неармированной фольгой тип ИГНИС Pipe Alu отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Цилиндры минераловатные т.м. «ИГНИС» тип ИГНИС Pipe и с покрытием неармированной фольгой тип ИГНИС Pipe Alu **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов